



Cetol WF 761

Popis produktu Vodou ředitelná, transparentní, hedvábně matná základní vrstva, mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné stavební prvky. Použitelná jako 3 kroky v jedné nádobě, rovněž pro renovaci a vylepšení starých nátěrů, venkovní a vnitřní použití.

- s otevřenými póry
- vysoká transparentnost
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- chrání proti UV záření
- odolný vůči potu a slinám (dle DIN EN71, díl 3)

Odstín K006 dub světlý, K010 ořech, K077 borovice, K085 teak, další barevné odstíny na požádání

Při výběru lazurovacího odstínu je třeba brát zřetel na katalogový list VFF Merkblatt HO.01 "Klasifikace povrchových úprav pro dřevěná okna a vchodové dveře". Všechny lazurovací odstíny jsou mezi sebou mísitelné. Optický dojem jednotlivých lazurovacích odstínů na různých podkladech a při odlišných tloušťkách vrstvy je odlišný, proto je třeba provést zkušební nátěry na dřevu, které se má ošetřit. Středně tmavé až tmavé lazurovací odstíny jsou odolnější povětrnostním vlivům než světlejší. Bezbarvé povrchové úpravy nejsou vhodné pro venkovní použití. Na dřevinách bohatých na látky obsažené ve dřevě jako např. dub, modřín nebo tropické dřeviny může dojít k zabarvení - to se projeví zčásti teprve až po vystavení povětrnostním vlivům.

Stupeň lesku Hedvábně matný

Typ pojiva Čistě akrylátová disperze

Pigmentová báze Na světle stálé lazurové pigmenty, odolné povětrnostním vlivům

Balení 2,5 l, 10 l

Zpracování Natírání

Spotřeba 60 - 80 ml/m², podle aplikované tloušťky mokré vrstvy, druhu a absorpčních vlastností dřeva (přesné hodnoty je třeba zjistit podle zkušebního nátěru).

Ředění Pokud je třeba, přidat max. 5 % vody.

Teplota pro zpracování +10-30 °C pro podklad, vzduch a materiál při ca. 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Doba schnutí Doba schnutí materiálu je závislá na aplikované tloušťce vrstvy a může být prodloužena u dřevin bohatých na obsažené látky, a rovněž při sychravém počasí. Při schnutí je třeba zabezpečit dostatečné temperování a výměnu vzduchu. Pokud nebudou podmínky schnutí dodrženy, nelze vyloučit škody na povrchové úpravě.

Při normálním klimatu 23 °C/50% relativní vlhkosti vzduchu

Zaschlý proti prachu: po ca. 30 minutách

Brousitelný: po ca. 4 hodinách

Připraven pro další zpracování: po ca. 4 - 6 hodinách vodný

Čištění nářadí Ihned po použití očistěte vodou, příp. přidavkem běžného mycího prostředku pro domácnost nebo prostředkem ST830.

Skladování Minimální trvanlivost (MHD) v uzavřené originální nádobě je 2 roky; teplota uskladnění +5 - +30°C. Po uplynutí min. doby trvanlivosti může být produkt ještě zpracovatelný, avšak jeho vlastnosti se mohou lišit od "čerstvého" materiálu. Z toho důvodu musí zpracovatel aplikovat takový materiál s obzvláštní pozorností. Otevřené nádoby je třeba opět dobře uzavřít! Skladujte v chladu, ale nikoli v mrazu.

Likvidace K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálů likvidujte podle místních předpisů. Pro tento materiál platí klíč pro likvidaci odpadů EU: 08 01 12.

Označení nebezpečnosti Označení podle nařízení EU - viz. Bezpečnostní list, bod 15

Varování Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu. Rovněž při zpracování laků/lazur s nízkou úrovní škodlivin je třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření.

VOC - směrnice Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/e): 150g/l (2007) / 130g/l (2010).
Tento produkt obsahuje max. 50 g/l VOC.

Základní pravidla Vlhkost dřeva při použití nátěrových hmot Sikkens by měla být mezi 12 % až 15 %. Podle směrnic pro povrchové úpravy oken, vydaných Spolkovým výborem Barva a ochrana věcných hodnot (instrukční list č.18), VOB, část C, DIN 18363 a doporučení Institutu pro okenní techniku v Rosenheimu je třeba všechny dřevěné stavební prvky před zabudováním opatřit minimálně jednou základní vrstvou a jednou mezivrstvou (min. 30 µm tloušťky suché vrstvy). Podklad musí být suchý, prostý prachu a mastnoty. Rovněž je třeba dbát na výběr a aplikaci povrchové úpravy, zvláště barevného odstínu. Tmavé povrchové úpravy ve venkovním prostředí mohou zvýšit teplotu povrchu (až na 80°C).

Je určen k použití v technických živnostenských podnicích a výhradně podle schválených doporučení pro systémy Sikkens.

Pro zajištění přilnavosti následné nátěrové vrstvy nesmí být povrch probroušen.

Příslušná informace Zde uvedené složení povrchové úpravy je pouze příklad, jsou možná jiná složení. Všechny cizí materiály, které přicházejí do kontaktu s nátěrovým systémem (např. tmel, lepicí pásky, těsnící hmoty, čističe atd.) je nutné vyzkoušet zpracovatelem na snášenlivost. Dodržujte údaje v příslušných technických listech a vyžádejte si systémovou pomoc technického poradce Sikkens.

Doporučení pro povrchovou úpravu Povrchová úprava může být opravena teprve při renovaci doporučeným rozpouštědlovým produktem po očištění úpravou produktem Spezialreiniger, přebroušení a očištění od prachu.
Renovační systémy:

Otevřené rohy a trhliny mohou být uzavřeny uzavírací hmotou WV Kodrin.
 Příprava podkladu: porušenou, starou povrchovou úpravu úplně odstraňte, neporušenou starou povrchovou úpravu přebrouste po celé ploše. Holé dřevo musí být případně před povrchovou úpravou naimpregnováno.
 Základ
 Cetol WF 761

Tmelení
 Tmelem Kodrin pokud je to nutné
 Mezivrstva a konečná vrstva
 Cetol WF 761

Výstavba systému: částečně a ne- stálorozměrové díly

Impregnace	Impregnace pro třídu odolnosti 3-5. Nepoužívejte prosím více produktů s označením BPD přes sebe. Cetol WV 880 BPD Cetol WV 885 BPD+
základ	Cetol WF 761
Mezivrstva	Cetol WF 761
konečná vrstva	Cetol WF 761

Všechny údaje o našich produktech obsažené v tomto výtisku nejsou údaje popisující vlastnosti zboží. Jakost, způsobilost, kvalifikace a funkce rovněž i účel použití našeho zboží se stanovují výhradně jen podle popisů produktů, které jsou základem příslušných prodejních smluv. V každém případě jsou přípustné odchylky obvyklé v tomto oboru, pokud nebylo písemně ujednáno něco jiného. Všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu techniky. Uvedené struktury vrstev a podkladů nepovažujeme za úplné, představují pouze možné příklady. Kvůli značnému množství podkladů a podmínek objektu není kupující/uživatel zproštěn své povinnosti, aby u našich materiálů na vlastní odpovědnost odborně vyzkoušel jejich způsobilost pro předpokládaný účel použití za odpovídajících podmínek a zpracoval je podle současného stavu techniky. V ostatních případech platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Po vyjití nového vydání ztrácí tento výtisk platnost.