



máčení



natírání



polévání



na okna



na dveře



pro dřevěné
konstrukce s
omezenou
rozměrovou stálostí



pro nerozměrově
stálé dřevěné
konstrukce



promíchejte před
použitím



vodou ředitelný



chránit před mrazem



skladovat v chladu



nářadí čistěte vodou



používat ochranné
rukavice



Použít ochrannou
masku

sikkens
WOOD COATINGS

Cetol WV 880 BPD

Popis produktu Vodou ředitelná impregnace (tekutý prostředek ochrany dřeva) k ochraně proti zamodráním a hnilobě u staticky nenamáhaných dřevěných stavebních prvků bez kontaktu se zemí (okna, okenice, pergoly, bednění atd.), venkovní použití.

- připraven k použití
- penetrace do hloubky
- dobrý odtok
- nezapáchá

Účinná látka Účinné látky jsou notifikovány podle nařízení 98/8/EG a odpovídají požadavkům a zkouškám dle EN 599 na ochranu proti zamodráním a dřevokazným houbám.

Produkt pro ochranu dřeva přihlášen podle směrnice o biocidech (BPD = Biocide Product Directive)

0,3 g/100 g jodpropynyl butylkarbamát

0,9 g/100 g propyconazol

Schvalovací číslo: DE-2013-MA-08-00005

Nanášené množství Zkoušky proběhly při naneseném množství: 120 - 160 ml/m² příp. 123 - 164 g/m² u dřevin rezistenčních tříd 3-5

Odstín Bezbarvý

Typ pojiva Alkydová pryskyřice

Balení 20 l, 120 l

Zpracování Viskozita pro zpracování je ca. 11 sekund v pohárku 4 mm dle DIN, případně ca. 23 - 25 sekund v pohárku 3 mm dle ISO, při teplotě materiálu 20°C.

EU-Vyhláška č. 528/2012: Tento výrobek musí být používán pouze v plně automatizovaném máčecím procesu, při němž jsou všechny kroky související s aplikací a sušením zcela mechanizované a bez ruční manipulace, včetně posunu linkou skrz máčecí vanu, odkapávání / sušení a skladování (není-li povrch suchý, než se dostane ke skladování). V případě potřeby, dřevěné díly, které mají být ošetřeny, musí být zcela zabezpečeny (např. pomocí napínacích pásů nebo svorek) již před zahájením máčení a také během máčení, a nesmí být ručně manipulovány dřív než je povrch dřevěného dílu suchý.

automatické máčení, poléváčky (flutování), natírání štětcem

Spotřeba 90 - 160 ml/m², podle postupu nanášení, druhu a nasákavosti dřeva (přesné hodnoty je třeba zjistit zkušebním nátěrem).

Ředění Neředte

Teplota pro zpracování 15-25 °C pro podklad, vzduch a materiál při ca. 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Doba schnutí Při normálním klimatu 23 °C/50% relativní vlhkosti vzduchu

Zaschlý proti prachu: po ca. 60 minutách

Připravený pro další zpracování: po ca. 4 - 6 hodinách vodný

Čištění nářadí Ihned po použití očistěte vodou, příp. přidavkem běžného mycího prostředku pro domácnost nebo prostředkem ST830.

Skladování Materiál, který je v máčecí vaně, dobře zakryjte a pravidelně promíchávejte.

Minimální trvanlivost (MHD) v uzavřené originální nádobě je 2 roky; teplota uskladnění +5 - +30°C. Po uplynutí min. doby trvanlivosti může být produkt ještě zpracovatelný, avšak jeho vlastnosti se mohou lišit od "čerstvého" materiálu. Z toho důvodu musí zpracovatel aplikovat takový materiál s obzvláštní pozorností. Otevřené nádoby je třeba opět dobře uzavřít! Skladujte v chladu, ale nikoli v mrazu.

Likvidace K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněnou nádobu. Zbytky materiálů likvidujte podle místních předpisů. Pro tento materiál platí klíč pro likvidaci odpadů EU: 03 02 02.

Označení nebezpečnosti Označení podle nařízení EU - viz. Bezpečnostní list, bod 15

Varování Nesmí se používat v bezprostřední blízkosti vodních toků. Kapalina se nesmí dostat do vodních toků. Prostředky na ochranu dřeva obsahují biocidy na ochranu dřeva před škůdci. Smí se používat pouze podle návodu k použití a jen v prostorech k tomu určených. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví.

S biocidy zacházejte opatrně.

Máčecí nebo zásobní vana: u kovových van doporučujeme použití výhradně nerezových ocelových plechů např. V2A, jinak hrozí riziko koroze.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu. Rovněž při zpracování laků/lazur s nízkou úrovní škodlivin je třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření.

Prostředek slouží k ochraně staticky nenamáhaného dřeva bez kontaktu se zemí, pro venkovní prostředí, proti hnilobě a modráni podle DIN 68800 část 3.

Nelze používat u dřeva, které podle určení přichází do přímého kontaktu s potravinami a krmivy. Používat smí jen kvalifikované odborné podniky.

VOC - směrnice Nepodléhá povinnosti značení.

Základní pravidla Vlhkost dřeva při použití nátěrových hmot Sikkens by měla být mezi 12 % až 15 %. Podle směrnic pro povrchové úpravy oken, vydaných Spolkovým výborem Barva a ochrana věcných hodnot (instrukční list č.18), VOB, část C, DIN 18363 a doporučení Institutu pro okenní techniku v Rosenheimu je třeba všechny dřevěné stavební prvky před zabudováním opatřit minimálně jednou základní vrstvou a jednou mezivrstvou (min. 30 µm tloušťky suché vrstvy). Podklad musí být suchý, prostý prachu a mastnoty. Rovněž je třeba dbát na výběr a aplikaci povrchové úpravy, zvláště barevného odstínu. Tmavé povrchové úpravy ve venkovním prostředí mohou zvýšit teplotu povrchu (až na 80°C).

Je určen k použití v technických živnostenských podnicích a výhradně podle schválených doporučení pro systémy Sikkens.

Příslušná informace Mezibrus smí být proveden až po následné vrstvě.

Zde uvedené složení povrchové úpravy je pouze příklad, jsou možná jiná složení. Všechny cizí materiály, které přicházejí do kontaktu s nátěrovým systémem (např. tmel, lepicí pásy, těsnící hmoty, čističe atd.) je nutné vyzkoušet zpracovatelem na snášenlivost. Dodržujte údaje v příslušných technických listech a vyžádejte si systémovou pomoc technického poradce Sikkens.

Proti pění při zpracování je možné použít odpěňovač WV 890, při dávkování dodržujte pokyny dle přísl. technického listu.

Doporučení pro povrchovou úpravu Na zaschlou impregnaci mohou být dále aplikovány všechny krycí a lazurovací systémy na vodní i rozpouštědlové bázi. Pokud není požadována zvláštní ochrana proti dřevokazným houbám, může být zvláštní impregnace vynechána. Nedoporučujeme použití produktu v systémech bělavých transparentních odstínů jako je např. "opálové bílá", poněvadž to může způsobit žluté zabarvení.

Výstavba systému: Stálorozměrové dřevěné prvky

Impregnace	Impregnace pro třídu odolnosti 3-5. Nepoužívejte prosím více produktů s označením BPD přes sebe. Cetol WV 880 BPD
základ	Rubbol WP 194 Cetol WP 566
Mezivrstva	Rubbol WM 270 Cetol WM 675 Cetol WM 665 Cetol WM 610
konečná vrstva	Rubbol WF 387 Rubbol WF 382 Rubbol WF 380 Rubbol WF 378 Cetol WF 980 Cetol WF 965 Cetol WF 960 Cetol WF 957 Cetol WF 952 Cetol WF 945

Všechny údaje o našich produktech obsažené v tomto výtisku nejsou údaje popisující vlastnosti zboží. Jakost, způsobilost, kvalifikace a funkce rovněž i účel použití našeho zboží se stanovují výhradně jen podle popisů produktů, které jsou základem příslušných prodejních smluv. V každém případě jsou přípustné odchylky obvyklé v tomto oboru, pokud nebylo písemně ujednáno něco jiného. Všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu techniky. Uvedené struktury vrstev a podkladů nepovažujeme za úplné, představují pouze možné příklady. Kvůli značnému množství podkladů a podmínek objektu není kupující/uzivatel zproštěn své povinnosti, aby u našich materiálů na vlastní odpovědnost odborně vyzkoušel jejich způsobilost pro předpokládaný účel použití za odpovídajících podmínek a zpracoval je podle současného stavu techniky. V ostatních případech platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Po vyjití nového vydání ztrácí tento výtisk platnost.