



máčení



polévání



na okna



na dveře



pro dřevěné
konstrukce s
omezenou
rozměrovou stálostí



pro nerozměrově
stále dřevěné
konstrukce



promíchejte před
použitím



vodou ředitelný



chránit před mrazem



skladovat v chladu



náradí čistěte vodou



používat ochranné
rukavice



Použití ochrannou
masku

NEU!

Rubbol WP 177 BPD

Popis produktu Vodou ředitelný, bílý, základ připravený pro použití (tekuté prostředky na ochranu dřeva) s ochranou proti zamodráním pro dřevěné stavební prvky, venkovní použití. Vysoká hospodárnost bez pigmentových usazenin díky analytickému systému MOP.

- připraven k použití
- dobrý odtok
- dobrá plnivost pórů
- dobře broušitelný

Účinná látka BAUA registrační číslo N-40659

Účinná látka je nenákladná podle směrnice 98/8/EG, a odpovídá požadavkům zkoušek EN 152.1 proti modrání.

0,6 g/100 g Jodpropinyl-butylcarbamát

Prostředek ochrany dřeva přihlášen pro BPD a RAL; registrace RAL 1062

Nanášené množství Zkoušky proběhly při nanášení množství: 120 - 160 ml/m² příp. 123 - 164 g/m² u dřevin rezistenčních tříd 3-5

Odstín Bílý (při zpracování mléčný, po zaschnutí bílý)

Typ pojiva Kombinace akrylových a alkydových pryskyřic

Balení 20 l, 120 l

Zpracování Máčení, polévání

Viskozita pro zpracování je ca. 12 sekund v pohárku 4 mm dle DIN, případně ca. 28 - 32 sekund v pohárku 3 mm dle ISO, při teplotě materiálu 20°C.

Spotřeba 50 - 160 ml/m², podle způsobu aplikace, druhu a absorpčních vlastností dřeva (přesné hodnoty je třeba zjistit podle zkušebního nátěru).

Ředění Neředte

Teplota pro zpracování 15-25 °C pro podklad, vzduch a materiál při ca. 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Doba schnutí Doba schnutí materiálu je závislá na aplikované tloušťce vrstvy a může být prodloužena u dřevin bohatých na obsažené látky, a rovněž při sychravém počasí. Při schnutí je třeba zabezpečit dostatečné temperování a výměnu vzduchu. Pokud nebudou podmínky schnutí dodrženy, nelze vyloučit škody na povrchové úpravě.

Při normálním klimatu 23 °C/50% relativní vlhkosti vzduchu

Zaschlý proti prachu: po ca. 30 minutách

Připravený pro další zpracování: po ca. 4 - 6 hodinách vodný

Čištění náradí Ihned po použití očistěte vodou, příp. přidavkem běžného mycího prostředku pro domácnost nebo ST830* (čisticí roztok).

Skladování Materiál, který je v máčecí vaně, dobře zakryjte a pravidelně promíchejte.

Minimální trvanlivost (MHD) v uzavřené originální nádobě je 2 roky; teplota uskladnění +5 - +30°C. Po uplynutí min. doby trvanlivosti může být produkt ještě zpracovatelný, avšak jeho vlastnosti se mohou lišit od "čerstvého" materiálu. Z toho důvodu musí zpracovatel aplikovat takový materiál s obzvláštní pozorností. Otevřené nádoby je třeba opět dobře uzavřít! Skladujte v chladu, ale nikoli v mrazu.

Likvidace K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálů likvidujte podle místních předpisů. Pro tento materiál platí klíč pro likvidaci odpadů EU: 03 02 02.

Označení nebezpečnosti Označení podle nařízení EU - viz. Bezpečnostní list, bod 15

Varování Nesmí se používat v bezprostřední blízkosti vodních toků. Kapalina se nesmí dostat do vodních toků. Prostředky na ochranu dřeva obsahují biocidy na ochranu dřeva před škůdci. Smí se používat pouze podle návodu k použití a jen v prostorách k tomu určených. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví. S biocidy zacházejte opatrně.

Máčecí nebo zásobní vana: u kovových van doporučujeme použití výhradně nerezových ocelových plechů např. V2A, jinak hrozí riziko koroze.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu. Rovněž při zpracování laků/lazur s nízkou úrovní škodlivin je třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření.

Nepoužívejte pro dřevo, které je určeno pro přímý kontakt s potravinami nebo krmivy.

VOC - směrnice Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/d): 150g/l (2007) / 130g/l (2010).

Tento produkt obsahuje max. 50 g/l VOC.

Základní pravidla Vlhkost dřeva při použití nátěrových hmot Sikkens by měla být mezi 12 % až 15 %. Podle směrnic pro povrchové úpravy oken, vydaných Spolkovým výborem Barva a ochrana věcných hodnot (instrukční list č.18), VOB, část C, DIN 18363 a doporučení Institutu pro okenní techniku v Rosenheimu je třeba všechny dřevěné stavební prvky před zabudováním opatřit minimálně jednou základní vrstvou a jednou mezivrstvou (min. 30 µm tloušťky suché vrstvy). Podklad musí být suchý, prostý prachu a mastnoty. Rovněž je třeba dbát na výběr a aplikaci povrchové úpravy, zvláště barevného odstínu. Tmavé povrchové úpravy ve venkovním prostředí mohou zvýšit teplotu povrchu (až na 80°C).

Je určen k použití v technických živnostenských podnicích a výhradně podle schválených doporučení pro systémy Sikkens.

U některých dřevin může dojít k zabarvení v důsledku přirozeně vysokého obsahu látek ve dřevě.

Příslušná informace Zde uvedené složení povrchové úpravy je pouze příklad, jsou možná jiná složení. Všechny cizí materiály, které přicházejí do kontaktu s nátěrovým systémem (např. tmel, lepicí pásy, těsnící hmoty, čističe atd.) je nutné vyzkoušet zpracovatelem na snášlivost. Dodržujte údaje v příslušných technických listech a vyžádejte si systémovou pomoc technického poradce Sikkens.

Proti pění při zpracování je možné použít odpěňovač WV 888, při dávkování dodržujte pokyny dle přísl. technického listu.

Výstavba systému: Stálorozměrové dřevěné prvky

základ	Rubbol WP 177 BPD
Mezivrstva	Rubbol WM 270 Cetol WM 675 Cetol WM 665
konečná vrstva	Rubbol WF 387 Rubbol WF 382 Rubbol WF 380 Rubbol WF 378

Všechny údaje o našich produktech obsažené v tomto výtisku nejsou údaje popisující vlastnosti zboží. Jakost, způsobilost, kvalifikace a funkce rovněž i účel použití našeho zboží se stanovují výhradně jen podle popisů produktů, které jsou základem příslušných prodejních smluv. V každém případě jsou přípustné odchylky obvyklé v tomto oboru, pokud nebylo písemně ujednáno něco jiného. Všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu techniky. Uvedené struktury vrstev a podkladů nepovažujeme za úplné, představují pouze možné příklady. Kvůli značnému množství podkladů a podmínek objektu není kupující/uživatel zproštěn své povinnosti, aby u našich materiálů na vlastní odpovědnost odborně vyzkoušel jejich způsobilost pro předpokládaný účel použití za odpovídajících podmínek a zpracoval je podle současného stavu techniky. V ostatních případech platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Po vyjití nového vydání ztrácí tento výtisk platnost.